

WFP GmbH – Drescherstrasse 49 – 71277 Rutesheim

ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE Sp. z o.o.
Janusz Sojka
Ul. Kościelna 1
47-300 Krapkowice

Rutesheim, 21.01.2026

Herstellererklärung Verlegung der WFP PreTec Plus 2 bei Minusgraden

Sehr geehrter Sojka,

besten Dank für Ihre Anfrage und Ihre Bitte um eine Herstellererklärung. Gerne haben wir nachfolgend einige Kennwerte der WFP PreTec Plus 2 zur Verlegung und Fügung bei Temperaturen unter + 5° zusammengestellt. Diese können als Hersteller Richtlinie gewertet werden.

1. Die Faltbarkeit der WFP PreTec Plus 2 ist laut der CE-Prüfung bis -25°C möglich. HINWEIS bei dieser Prüfung wird die Bahn auf – 25 konditioniert dann dem Klimaschrank entnommen und gefaltet. Dabei darf die Bahn nicht brechen oder Risse bekommen. Damit ist die Prüfung bestanden. Die WFP hat diese Prüfung bestanden. Hier werden andere Kriterien wie das Fügen der Bahnen nicht berücksichtigt.
2. Beim Fügen der integrierten Längsnähte ist durch das aufeinandertreffen der beiden Klebeflächen meist bis -8°C und guten Anpressdruck durch die Andruckrolle ohne weitere Maßnahme durchführbar. Dieses Stoß wird sich durch die Hydrationswärme Entwicklung bei der Betonage noch fester verschließen. Sollten sich bei diesen oder tieferen Temperaturen eine unzureichende Verklebung zeigen sind die Stöße anzuwärmen und Nachzurollen mit dem Anpressroller.
3. Bei den zu unterklebenden Stößen zum Beispiel bei den Bahnenden ist ein Anwärmen der Klebestelle zu empfehlen und ein starkes anrollen.
4. Bei Temperaturen die – 15°C und tiefer liegen ist eine Verlegung nur mit weiteren Winterbaumaßnahmen zu Empfehlen. Wie Temperieren der Bahnen vor der Verlegung und ähnliches.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Rainer Wörner
CEO